

# TWS-420Mo-G

## 特性與用途:

TWS-420Mo-G 為 CO<sub>2</sub> 銲接用包藥銲線，熔金含 13%Cr-1%Mo。其適用於耐土壤磨擦、耐腐蝕磨耗之應用，如挖土鏟、衝模、推土機之部件、閥座、攪拌螺旋槳、渦輪葉片、輸送螺旋之硬面銲接。

## 注意事項:

(1)預熱與層間溫度需超過 200°C，銲後徐冷至室溫。

## 銲道化學成份之一例 (wt%)

	C	Si	Mn	Cr	Mo
例值	0.30	0.4	0.4	12.7	0.8

## 銲道硬度值之一例 (銲在軟鋼上)

層數	第 5 層
硬度 (HRC)	49-53

## 銲接參數建議 DC(+)

伸出長度：15-20(mm)

線 徑(mm)	1.2	1.6
銲接參數		
電壓 (Volt)	25-34	25-34
電流 (Amp)	150-280	200-350
保護氣體流量 (l/min)	CO <sub>2</sub> ,20-25	

\* The information contained or otherwise referenced herein is presented only as "typical" without guarantee or warranty, and TienTai Electrode Co., Ltd. expressly disclaims any liability incurred from any reliance thereon. Typical data is obtained when welded and tested in accordance with AWS specification. Other tests and procedures may produce different results. No data is to be construed as recommendation for any welding condition or technique not controlled by TienTai Electrode Co., Ltd.